

## TEST AV KJEMIKALIE OG VANN MOTSTAND PÅ BEET PLATE TYPE B.

KJEMISK VÆSKE	KJEMISK	KONSENTRASJON	BESTANDIGHET
Aceton	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	-	God ingen visuell skade
Ammoniakk ( hushold.)	NH <sub>3</sub>	5-10%	God ingen visuell skade
Bensin (Bensin damp)	-	-	God ingen visuell skade
Eddiksyre	CH <sub>3</sub> COOH	100%	God ingen visuell skade
Eddiksyre	CH <sub>3</sub> COOH	5 %	Overflaten nedmattes
Etylalkohol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	-	God ingen visuell skade
Etylenglykol	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	-	God ingen visuell skade
Isopropanol	CH <sub>3</sub> CH(OH)CH <sub>3</sub>	-	God ingen visuell skade
Klorin ( hushold.)	NaOCl	3-5%	God ingen visuell skade
Mineral olje	-	-	God ingen visuell skade
Melkesyre	CH <sub>3</sub> - CHOHCOOH	99 %	God ingen visuell skade
Melkesyre	CH <sub>3</sub> - CHOHCOOH	5 %	God ingen visuell skade
Metyl Etyl Keton	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> COCH <sub>3</sub>	-	Ikke anbefalt
Metylenklorid	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	-	Ikke anbefalt
Maurisyre (til silofor)	HCOOH	48%	God ingen visuell skade
Maurisyre	HCOOH	tynnet 1:10	God ingen visuell skade
Natriumhydroksyd	NaOH	50%	Overflaten nedmattes
Saltsyre	HCl	15%	God ingen visuell skade
Svovelsyre	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	30 %	God ingen visuell skade
Syntetiske vaskemidler	-	-	God ingen visuell skade
Såpe	-	-	God ingen visuell skade
Surt vaskemiddel (Fosforsyre)	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	20-30%	God ingen visuell skade
Metanol	CH <sub>3</sub> OH	-	God ingen visuell skade
Vann ( koktest av overflaten)	H <sub>2</sub> O	100 timer ved 100°C	God ingen visuell skade
Vann ( plate nedsunket)	H <sub>2</sub> O	3000 timer ved 20°C	God ingen visuell skade
White Spirit	-	-	God ingen visuell skade