

Produktinformasjon



Erstatter: 22.07.2005

Dato: 24.08.2010



Casco Proff Extreme

3450

Beskrivelse	Gulvlim med lang åpen tid og aggressivt hugg både som våtliming og heftliming.
Bruksområde	Brukes til vinyl i tørre og våte rom, både på tette og sugende underlag som f.eks. sparklet underlag, sponplater, eksisterende gulvbelegg, malte gulv mm. Kan også brukes til liming av tepper.

Produktegenskaper

- Aggressivt hugg
- Våtliming og heftliming
- Lang monteringsstid
- Også til polyolifinbelegg

TEKNISKE DATA

Basis	Akryl/copolymer dispersjon
Egenvekt	Ca. 1220 kg/m ³
Løsningsmiddel	Vann
Tørrestoff	Ca. 74 %
Konsistens	Smidig tixotrop
Farge	Lys gul
Forbruk	Vinyl 4-5 m ² pr. liter Tepper 3,5 m ² pr. liter
Fuktforhold	Maks. restbyggefukt 85 % RF
Herdetid	Full styrke 1-2 uker. Tåler vanlig belastning umiddelbart etter montering
Åpentid	Våtliming: 0-30 min. Heftliming: 30-150 min.
Lim mengde	Vinyl 4-5 m ² ltr. Tepper 3,5 m ² ltr.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Coatings AS

Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via www.casco.no

Optimale forhold	Best ved + 18°C - +22°C og ca. 65 % RF
Temperaturbestandighet	-30°C - +70°C
Normer	EN 1902 Shear creep test EN 1373 Shear strength test EN 1372 Peel strength test
Lagringstid	1 år i tett, lukket emballasje
Emballasje	5 og 10 liter runde spann
Supplerende produkter	Casco Hardmetallsparkel 6108, 6109 og 6121

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Underlaget skal være rent, tørt og plant, dvs. avrettet til +/- 2 mm målt med en 2 m rettholdt. Temperaturen i lokalet skal i henhold til NS 3420 være min +15°C og luftfuktigheten maks. 85 % RF. Er luftfuktigheten for høy, kan den reduseres ved oppvarming og ventilasjon
Påføring	Tannet sparkel for eksempel Casco Hardmetallsparkler 6108, 6109 eller 6121 og malerrull.
Montering	<p>På sugende underlag legges belegget i det våte limet etter en kort ventetid og innenfor ca. 30 min., slik at det oppnås full oversmitting til beleggets bakside. Belegget strykes godt fast ned i limet, så alle luftpløser forsvinner.</p> <p>På tette underlag legges belegget i det våte limet og strykes fast. Løft deretter belegget fra gulvet og la limet luften seg 10-20 min. Legg deretter belegget og stryk godt fast. Er lufting ikke mulig, vent da ca. 20-30 min. før belegget monteres. Kontroller at limet gir avsmutting til beleggets bakside.</p> <p>Forutsetninger Monteringstid/ventetid avhenger av aktuell temperatur og luftfuktighet. De ovennevnte tider er gitt på bakgrunn av laboratorieprøver ved + 23°C og 55 % RF. Derfor skal de opplyste tider kun oppfattes som veiledende.</p>
Rengjøring	God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt. Et håndrensemiddel. Verktøy rengjøres med vann før limet tørker. Tørket lim oppløses med Casco Flekkfjerner 4681 eller Casco Limvask 2518.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Coatings AS

Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via www.casco.no